



info@metrum.cz

www.metrum.cz

METRUM s.r.o.
Kokory 18, 751 05 KOKORY
Tel.: 581 746846
Fax: 581 746845

Technický list

Alkaprén - 25

Stručná charakteristika:

Alkaprén 25 je kaučukové kontaktní lepidlo určené na lepení materiálů s nesavým povrchem navzájem (např. gumy na gumu, kovy, sklo, apod.)

Vlastnosti:

| | |
|----------------------------|---|
| Základ: | chloroprénový kaučuk, rozpouštědlové |
| Barva: | světle béžová |
| Sušina: | 27 ± 2 % |
| Konzistence (Ford φ 8 mm): | 18 až 32 sekund |
| Doba odvětrání: | 6 až 14 minut |
| Ředidlo: | Ředidlo Alkaprén ZAL (PND 684 050 – 97) |
| Spotřeba: | 250 až 350 g/m ² |
| Záruční doba: | 12 měsíců ode dne výroby |

Návod na použití:

Lepidlo Alkaprén 25 se na každý materiál nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štetcem. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se odvětrat a potom se povrchy slepí. Slepěný spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až po 24 hodinách. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C. Při teplotě nižší než 5°C může lepidlo zgelovatět. V takovém stavu je nepoužitelné. Původní konzistence se však opět získá pozvolným vytemperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně-mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohříváním!

Balení:

Tuby, plechovky o obsahu 0,5; 1 a 5 l, nevratné obaly o obsahu 17 a 55 l, případně podle dohody s odběratelem.

Skladování:

Alkaprén 25 se skladuje v původních obalech v prostorech určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením dle ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +10 do +20 °C.

Záruka:

Při dodržení skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu Alkaprénu 25 po celou dobu záruční lhůty.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Alkaprén 25 je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s Alkaprémem 50 je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s kaučukovými lepidly, roztoky a nátěrovými hmotami v Matadorfix, s.r.o.

Upozornění:

Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit k jiným účelům, než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, při kterých bude lepení probíhat. Na takto použité výrobky výrobce nemůže dávat záruku na kvalitu spoje.

VÝROBCE: MATADORFIX s.r.o. Kopčianska 22, Bratislava

Návod k použití je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití tohoto výrobky.

Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba je Vám k dispozici a nabízí Vám technickou pomoc při používání stavebních příměsí, tmelů a lepidel.