

ODOLNÁ FASÁDA

ODOLNÁ FASÁDA je vodu odpuzující nátěr na všechny typy fasádních omítek. Používá se zpravidla při renovačních pracích v systému spolu s přípravkem Čistič fasády BULDOK.

Použití

<ul style="list-style-type: none">▪ účinná ochrana fasád před povětrnostními vlivy	<ul style="list-style-type: none">▪ do novostaveb i rekonstrukcí
<ul style="list-style-type: none">▪ hydrofobizace savých stavebních podkladů	

Výhody

<ul style="list-style-type: none">▪ snadno se používá	<ul style="list-style-type: none">▪ zachovává původní vzhled
<ul style="list-style-type: none">▪ chrání všechny typy fasád před povětrnostními vlivy a poničením	<ul style="list-style-type: none">▪ brání pronikání vody, agresivních chemikálií a špíny z ovzduší do podkladu
<ul style="list-style-type: none">▪ zamezuje růstu řas a mečů	<ul style="list-style-type: none">▪ vytváří samočisticí vodu odpuzující vrstvu, přitom nezhoršuje propustnost par
<ul style="list-style-type: none">▪ udržuje podklad suchý	<ul style="list-style-type: none">▪ zamezuje praskání materiálu působením mrazu a rozmrazovacích solí
<ul style="list-style-type: none">▪ po sedmi dnech je povrch přetíratelný	

Pracovní postup

Podklad musí být suchý, soudržný, pevný, čistý, bez prachu, mastnot, volných částic. Konstrukční poruchy, praskliny širší než 0,15 mm a porušené spáry opravte. Opravená místa nechte vyžrát, opravy na bázi cementu nechte žrát nejméně 28 dnů. Před aplikací zakryjte povrchy, které by mohly být potřísněny přípravkem.

Nanáší se zpravidla po očištění fasády od mechanických nečistot, porostů řas a mečů přípravkem Čistič fasády BULDOK a umytí tlakovou vodou (max. 5 MPa). U zateplené fasády tlakovou vodu nepoužívejte, očistěte mechanicky kartáčem a opláchněte mírným proudem vody – malířský nebo zahradní postřikovač. Aplikační teplota nad +5°C. Odolná fasáda obvykle nemění vzhled ošetřeného materiálu (doporučujeme odzkoušet na malé zkušební ploše). Odolná fasáda se nanáší štětcem, válečkem nebo nízkotlakým stříkáním. Aplikujte dvě vrstvy metodou „mokrě na mokré“. Na svislých plochách pracujte shora dolů, na vodorovných plochách rozetřete nevsáklou tekutinu do sušších míst. Chraňte přilehlé plochy před potřísněním. Ze zasažených povrchů odstraňte Odolnou fasádu čistou vodou, dokud je ještě vlhká.

Ošetřené povrchy lze dodatečně přetírat vodou ředitelnými nátěrovými hmotami (přibližně po 7 dnech).

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">▪ Obsah činné složky	5 % hmot.
<ul style="list-style-type: none">▪ Vzhled	mléčná bílá kapalina
<ul style="list-style-type: none">▪ Hustota	cca 1000 kg/m ³
<ul style="list-style-type: none">▪ Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
<ul style="list-style-type: none">▪ Obvyklá spotřeba	0,2 - 0,3 l/m ² (podle savosti podkladu, litr odpovídá balení 1 kg)

ODOLNÁ FASÁDA

Upozornění

Odolnou fasádu nenanášejte za deště či očekávání deště, za přímého slunce nebo na omrzlé povrchy.

Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí neprodleně po použití umyjte vodou.

Skladování

Doba použitelnosti je 36 měsíců od data výroby při skladování v původním nenačatém balení při teplotách skladování +5 °C až + 25 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

První pomoc

Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymyjte proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,2 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

Zneškodnění zbytků a obalů

Nejedná se o nebezpečný odpad. Produkt vypotřebujete. Obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu.

Balení

obj. číslo: 2700550 Odolná fasáda BULDOK 1 kg, 12 ks v kartonu
obj. číslo: 2700551 Odolná fasáda BULDOK 5 kg,
obj. číslo: 2700552 Odolná fasáda BULDOK 10 kg
obj. číslo: 2700553 Odolná fasáda BULDOK 20 kg
obj. číslo: 2700554 Odolná fasáda BULDOK 50 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz