



Technický list 07.24 Páska FLEECEBAND

Výrobek Lepicí butylový pásek s vrstvou netkané textilie z lícní strany a ze zadní strany opatřen strhovacím papírem (krycí fólii). Fleeceband je určený k vytvoření vodotěsných a parotěsných spojů.

Vlastnosti **p** Vynikající přilnavost na PVC, PC, dřevo, zdivo, sklo a většinu kovů;
p Odolné vůči plísním, slabým kyselinám a zásadám;
p Vynikající odolnost UV záření.

Použití - Pro vysoce účinná těsnění odolná vůči páře mezi rámy PVC a zdivem;
- Těsnění sanitárních vedení v místech průchodu konstrukcí;
- V den Braven 3D okenním systému;
- Vytvoření vodotěsných spojů u obkladových ploch v koupelnách;
- Pro dokonalé vodotěsné spoje mezi střešou a komínem;
- Ke snížení vibrací/hluku v montážních celcích karosérií.

Balení Šířka 80 mm, tloušťka 1 mm, délka 30 m
Šířka 100 mm, tloušťka 1,5 mm, délka 15 m

Barva Černá

Technické údaje

Přilnavost		vynikající na PVC, dřevo, sklo a většinu kovů a plastů
Lepivost		velmi dobrá
Stlačení při lepení		pozitivní stlačení
Síla stlačení při 20%	N	220
Hustota	g/cm ³	1,6
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90
Aplikační teplota	°C	+5 / +40 (při aplikaci)
Možnost přetírat		ano
Přizpůsobení pohybu	%	± 15
Poměrné prodloužení	%	≥150%) ČSN EN ISO 527
Vodotěsnost V ₃₀	l/m ² . 30min.	0,0 (dle ČSN 73 2578 požadavek ≤ 0,2 l/m ² . 30min.)
Propustnost vodních par	g/m ² . 24hod	0,18 (dle DIN 53 122, požadavek ≤ 0,31 g/m ² . 24hod)
Přidržitost k podkladu	MPa	0,10 (dle ČSN 73 2577 požadavek ≥ 0,1 MPa)
Pevnost v tahu	MPa	5,17 (dle ČSN EN ISO 527 požadavek ≥ 1,3 MPa)
Přilnavost ve smyku dynamická	N/cm ²	12
Pevnost ve smyku	N	16,2
Skladovatelnost	měsíce	12 (v chladných a suchých podmínkách)
Předpokládaná životnost	let	20
Chemická odolnost		dobrá vůči slabým kyselinám a zásadám

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny

Odstraňte krycí fólii a aplikujte přímo na povrch. Odstraněním papíru se uvolní adekvátní úvodní přilnavost. Po nalepení jej přitiskněte rukou nebo je možné použít polotvrdý váleček, aby se dosáhlo dobrého přilnutí.

Čištění Ruce: mýdlo a voda

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.24».

Aktualizace Aktualizováno dne: 27.07.2012

Vyhotoveno dne: 05.05.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100