



Technický list 08.07c PE fólie stavební polorukáv a rukáv (hadice)

Výrobek PE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí ploch náchylných na znečištění nebo poškození a také pro vlastní výrobu pytlů libovolné délky z předem připraveného návinu šíře 1 m. Z PE rukávu/polorukávu je možné drobnou úpravou získat zakrývací, mechanicky odolnou folii o šířce až 2 m k ochraně podlah, nábytku a schodišť během stavebních prací. Před nechtěným poškozením ochrání podlahové krytiny jako koberce, lamino podlahy, přírodní a umělé dlažby, dřevěné podlahy a jiné, jinak obtížně čistitelné povrchy.

Vlastnosti

- Vodonepropustná, lehce omyvatelná
- Okamžitě použitelná, spolehlivá
- Odolný proti propíchnutí a protržení
- Tloušťka folie až 200 μm

Použití

- Zakrytí stavebního nářadí a náčiní, stavebních materiálů
- Ochrana nábytku a podlah při malování a stěhování
- Zakrývání betonových konstrukcí před nadměrným odpařením vody
- Výroba pytlů na stavební a jiný odpad zatavením dna nebo prostým svázáním konců rukávu

Barva Transparentní (zakalená do šedé až hnědé)

Balení	šířka (m)		délka (m)	tloušťka	
	min.	max.		(μm)	(mm)
polorukáv	1,0	2,0	100	100 \pm 15%	0,10
polorukáv	1,2	2,4	50	50 \pm 15%	0,05
polorukáv	1,0	2,0	50	90 \pm 15%	0,09
polorukáv	2,0	4,0	10	100 \pm 15%	0,10
polorukáv	2,0	4,0	20	100 \pm 15%	0,10
polorukáv	2,0	4,0	50	25 \pm 15%	0,025
polorukáv	2,0	4,0	50	50 \pm 15%	0,05
polorukáv	2,0	4,0	50	100 \pm 15%	0,10
polorukáv	2,0	4,0	50	200 \pm 15%	0,20
rukáv	1,0	-	50	90 \pm 15%	0,09
rukáv	1,0	-	160	100 \pm 15%	0,10
rukáv	1,0	-	160	160 \pm 15%	0,16

Pozn.: polorukáv šířky 2m pouze na objednávku

Technické údaje

Základ	-	LDPE fólie z regranulátu
Tolerance rozměrů	%	\pm 5%
Hustota materiálu	kg/m ³	910-960 hustota se mění v závislosti
Teplená odolnost	°C	-10 / +40
UV odolnost	měsíců	nestanovuje se
Svařitelnost	-	Závislá na okolních vlivech: skladovacích podmínkách atd. Při speciálních požadavcích nutno přidat aditiva po konzultaci s obchodním zástupcem lze dodat na přání zákazníka avšak v jiných cenových relacích.
Skladovatelnost	při teplotách okolo 0 až 40°C, vlhkosti 50% a bez slunečního záření	

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 08.07c PE fólie stavební polorukáv a rukáv (hadice)

Poznámka Recyklát - folie vyrobená z recyklovaných obalů a folií již použitých. Jedná se folii, která je méně nebo více zakalená (do šeda, do hněda pod.).
Při opakovaných zakázkách není možné zaručit stejný odstín. Recyklát není určen pro balení potravin!!!
Používá se ve stavebnictví, zemědělství, dále jako překryvné folie, plachty apod.

Aktualizace Aktualizováno dne: 14.08.2017 Vyhотовeno dne 16.01.2009

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz