



Den Braven Sealants

Technický list 08.20c **Vysoce krepová maskovací páska pro zakřivené plochy**

Výrobek Krepová páska pro zakřivené plochy na impregnovaném vysoce krepovaném papírovém nosiči opatřena speciálním souvislým lepidlým pryžovým filmem.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě a snadno použitelná;
- ▣ Lehce tvarovatelná do poloměrů a kruhů;
- ▣ Přilnavost k většině stavebních i strojírenských materiálů;
- ▣ Ochrana materiálů před zašpiněním nebo mechanickým poškozením;
- ▣ Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům;

Použití

- Zakrytí materiálu před znečištěním – při malování, natírání, lakování;
- Lemování oblouků a kleneb, výklenků, tvarování do kruhů, pro speciální práce;
- Zakrytí při tmelení, lepení čištění, spárování, penetrování apod.;
- Zakrytí před mechanickým poškozením – poškrábání, vrypy apod.;

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	19	50	48
	25	50	36
	38	50	24
	50	50	24

Barva Žlutá
Technické údaje

Základ		impregnovaný vysoce krepovaný papír	
Plošná hmotnost nosiče	g/m ²	70	(±5% dle ISO 536)
Celková hmotnost pásky	g/m ²	125	(±5% dle ISO 536)
Tloušťka pásky	mm	0,27	(±10% dle AFERA 4006)
Tepelná odolnost	°C	+40	(krátkodobě 60°C)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +60	
Tažnost	%	40	(dle AFERA 4005)
Lepicí kuličkový podklad	mm	≤ 30	(PSTC 6)
Přilnavost na kov	N/cm	1,3	(testováno na ocel dle AFERA 4001)
Pevnost v tahu	N/cm	2,2	(dle AFERA 4001)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +10°C do +30°C)

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výparry, při teplotách od +10°C do +30°C.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Upozornění Páska není určena pro aplikace na dřevěná Eurookna, do 48 hod nutno pásku z povrchu odstranit z důvodu zamezení ulpění lepidla na podkladu. Neodolává UV záření.

Aktualizace Aktualizováno dne: 04.07.2008 Vyhотовeno dne: 06.01.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz