



## Technický list 08.61 Samolepící PE páska pod sádrokartonářské profily

**Výrobek** Podložná samolepící páska z polyetylenové pěny určená pro snižování vibrací a otřesů v sádrokartonových konstrukcích. Z jedné strany opatřena speciálním souvislým lepivým kaučukovým lepidlem a na straně druhé ochranným PE filmem pro zesílení pevnosti v tahu.

**Vlastnosti**

- Okamžitě a rychle použitelná
- Přilnavost k různým stavebním materiálům;
- Vysoká lepivost a přilnavost zvláště na nesavé podklady;
- Snižuje chvění a otřesy, účinně tlumí přenášení kročejového hluku;

**Použití**

- Podkladní těsnící vrstva pod UW profily před přišroubováním na podlahu a Strop
- Podkladní těsnící vrstva pod desky CETRIS na kovový rošt pro snížení vibrací

Balení	Šířka x tloušťka (mm)	délka (m)	počet metrů / kartón
	30 x 3	30	480
	45 x 3	30	480
	50 x 3	30	480
	65 x 3	30	480
	70 x 3	30	480
	90 x 3	30	480
	95 x 3	30	480

**Barva** Šedá

### Technické údaje

Základ	-	pěnový polyetylén
Hustota	kg/m <sup>3</sup>	25,0 (ISO 845)
Lepidlo	-	syntetická za horka tavená kaučuková pryž
Tepelná odolnost	°C	-30 / +50 (po aplikaci)
Aplikační teplota	°C	+15 / +40
Namáhání v tlaku	kPa	12 při 10% (dle ISO 844)
	kPa	32 při 25% (dle ISO 844)
	kPa	92 při 50% (dle ISO 844)
Tažnost	%	130 (dle ISO 1926)
Odolnost proti vlhkosti	-	výborná
Nasákavost (7d)	%	<1 z objemu
Skladovatelnost	měsíce	24

**Skladovací podmínky** Při relativní atmosférické vlhkosti okolo 60% a teplotě 18°C, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výparry.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Ocelové profily nesmí být znečištěny mastnotou a prachem.

**Pokyny** Samolepící PE pásku pod sádrokartonářské profily lepíme na spodní část profilu těsně před jeho mechanickým připevněním na podlahu, stěnu nebo strop univerzálními spojovacími prvky.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 08.61 **Samolepící PE páska pod sádrokartonářské profily**

- Upozornění** V nevětraných prosklených prostorách dochází k značnému přehřívání materiálu nad hranici tavicí teploty polyetylenu a k jeho následnému poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce.  
Samotné ultrafialové záření způsobuje degradaci veškerých plastů!  
Z důvodu možného poškození materiálu slunečním zářením a sálavým teplem je nutné skladovat materiál šedého zbarvení nejlépe v původním obalu (kartóny, bílá fólie) tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření, a to ani přes sklo či jiné průsvitné materiály, v místech kde není zabezpečena dostatečná cirkulace vzduchu.
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 08.61».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: 11.08.2011 Vyhотовeno dne: 23.12.2003

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

---

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika  
Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100