



## HOUTOLIE



Číslo: 006  
Datum: 13-12-2017  
Verze: 3

**Popis výrobku** : **Olej na dřevo, barevný**

**Charakteristika** : Olejová lazura na bázi přírodního lněného oleje se velmi snadno nanáší, dobře penetruje do dřeva, reguluje jeho vlhkost, dokonale chrání dřevo. Dodává dřevu hladký, hedvábný vzhled a na dotyk velmi příjemný povrch. Barevné verze i bezbarvé provedení s UV filtrem chrání dřevo před působením slunce, vzdušné vlhkosti, srážkami, popraskáním apod. Bezbarvé provedení je určeno především pro použití v interiéru. Díky obsahu lněného oleje dokonale zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva. Ideální pro ošetřování obkladových palubek, zahradní galanterie (ploty, pergoly, altány, okenice, můstky atp.), zahradního nábytku nebo dřevěných fasádových prvků. Lze ji použít také na chemicky ošetřené dřevo.

### Technické údaje

Složení : přírodní lněný olej 30 %,  
modifikovaná alkydová pryskyřice

Hustota při 20 °C : cca 0,84 kg/l

Doba schnutí : 24 hodin

2. vrstvu lze : po 4 - 6 hodinách  
nanášet

Lesk : matný

Obsah pevných : 45 % obj.  
částic

Vydatnost : 10 – 15 m<sup>2</sup>/l značně závisí na  
nanášení : druhu a zpracování dřeva,  
způsobu aplikace

Nanášení : • lazurovacím štětcem

• jemným hadříkem

• ponořováním

Balení : 5 l; 20 l (na objednání)

Aplikační : nenanášet při teplotě pod +5 °C  
podmínky : a vlhkosti vzduchu nad 85 %

Čištění : lakový benzín

Ředidlo : nedoporučuje se dále ředit

Uchovávání : skladujte v původních baleních,  
v suchu při teplotách 0 °C – 30 °C,  
chráňte před slunečním svitem

Skladovatelnost : dle data uvedeného na obalu

### Podklad

Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty, pryskyřice, lišejníku a musí být suchý.

### Pracovní postup

Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte a na zkušební ploše zkontrolujte barevný odstín.

U dřevin s vysokým obsahem ve vodě rozpustných látek (dub, modřín, některé exotické dřeviny) může docházet k jejich vymývání a zabarvení okolí. Zašedlé dřevo se doporučuje očistit přípravkem Buldok Čistič dřeva, který čistí do hloubky, odstraňuje mech a jiné

nečistoty. Nanáší se lazurovacím štětcem nebo hadříkem v jedné nebo ve dvou vrstvách. Druhý nátěr se provádí po 4 – 6 hodinách. Konzistence výrobku je vhodná pro nanášení ponořováním. **Je bezpodmínečně nutné odstranit přebytek Houtolie po 20 minutách od aplikace.** Renovační nátěry se provádí podle potřeby, nejlépe na jaře, vždy po očištění přípravkem Buldok Čistič dřeva, a to v jedné vrstvě. U namáhaných terasových podlah se doporučují renovační nátěry 2 x ročně (jaro, podzim). Povrchy ošetřené Houtolie lze snadno omýt vodou event. s přidavkem saponátu, nekartáčovat.

### Barevné odstíny

bezbarvý, teak, bankirai, 101 borovice limba, 102 borovice středomořská, 103 cedr asijský, 104 dub královský, 105 hruška africká, 106 ořech brazilský, 107 zlatý kaštan, 108 palisandr argentinský, 109 manukový med, 110 mahagon khaya, 111 teak přírodní

### Bezpečnostní pokyny

Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje bezpečnostní list. Textilie a papír znečištěné výrobkem, s ohledem na možnost vznícení, uchovávejte výhradně v k tomu určených, dobře uzavřených nádobách, buď zalitých vodou, nebo nechejte na vzduchu dobře vyschnout.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na zkušební nátěr. Reklamací barevných závad po zpracování nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte naše technické oddělení.

Výrobce : **P.K. KOOPMANS  
LAKFABRIEKEN B.V.**  
Postbus 4 9172 ZS Ferwert  
tel.: +(31) 0518-411292  
www.koopmans.nl

Dodavatel

**METRUM s.r.o.**  
gen. Štefánika 1638  
750 02 Přerov  
tel.: 581 728 228  
www.metrum.cz

