

LOXEAL ACTIVATOR 20-22

Charakteristika

Aktivátor se používá s lepidlem 33-00. Aktivátor se nanáší na jeden z povrchů a lepidlo na druhý. Díly spojte a počkejte několik minut, než dojde k ustálení. Doporučený poměr lepidlo:aktivátor je cca 5:1 (hmot.), ale může se měnit, aniž by byly velké rozdíly ve výsledku. Složky není nutné promíchávat. S aktivátory 20 a 21 dojde k pevnému spojení asi za minutu. S aktivátorem 22 dojde k slepení asi za 5 minut.

Fyzikální vlastnosti

Aktivátor	20	22
Složení	derivát aminoaldehydů v alkoholu	derivát aminoaldehydů v alkoholu
Barva	hnědá	hnědá
Viskozita (25°C)	10 - 50 mPa.s	10 - 50 mPa.s
Měrná hmotnost (25°C)	0,9 g / ml	0,9 g / ml
Bod vzplanutí	> 100°C	> 100°C
Obsah aktivní složky	100 %	100 %
Aktivační účinek pro lepidlo 33-00	2 hodiny	2 hodiny
Doba vytvrzení pro lepidlo 33-0	cca 1 min.	5 – 10 min.
Doba použitelnosti	1 rok	1 rok

Skladování

Uchovávejte přípravek v chladné a suché místnosti. Teplota by neměla přesáhnout +20°C.

Nepoužité vytlačené lepidlo nevracejte zpět do původního obalu. Dojde k znehodnocení - čistého výrobku.

Další informace o použití, skladování či manipulaci Vám poskytne technický servis Loxeal.

Bezpečnost a zacházení

Tyto informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Poznámka

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány v laboratorních Loxeal a jsou pouze informativního charakteru.

Loxeal nepřebírá odpovědnost za výsledky dosažených jinými metodami měření. Je na zodpovědnosti každého uživatele posoudit vhodnost užití výrobku uvedeného v tomto dokumentu.

Loxeal odmítá veškeré záruky, vyjádřené či implikované, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, plynoucí z prodeje nebo použití výrobků, Loxeal.

Loxeal výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku.

Vypracováno z podkladu: STATT20-22E/4 07/08