



DISPERZNÍ LEPIDLO D2 PROFÍ

DISPERZNÍ LEPIDLO D2 PROFÍ je vyrobeno z polyvinylacetátové disperze a přísad. Je určeno především pro lepení dřeva a papíru. Je zdravotně nezávadné, nehořlavé, neobsahuje ftaláty.

Použití

▪ lepení dřeva v kategorii D2 (ČSN EN 204); lepený spoj odolává zvýšené vlhkosti nebo občasnému a krátkodobému působení tekoucí vody	▪ montážní lepení (kolíkové a zubové spoje, spoj na plocho, nekonečný vlys), dýhování menších ploch
▪ lepení různých materiálů, kde alespoň jedna plocha je ze savého materiálu	▪ výroba nábytku a bytových doplňků z měkkého dřeva, papírenský průmysl
▪ lepení na překližky, dřevovláknité desky, OSB desky, CETRIS desky, Sololit, Sololak, podlahy, lamino	

Výhody

▪ připraveno k okamžitému a snadnému použití	▪ po vytvrzení transparentní pružně tvrdý spoj
▪ neobsahuje rozpouštědla, mísitelné s vodou	▪ nehořlavé, nevýbušné
▪ do interiéru, odolává občasné zvýšené vlhkosti	▪ pro měkké i tvrdé dřevo

Pracovní postup

Podklad musí být suchý, čistý bez prachu, mastnoty a volných částic. Před použitím lepidlo důkladně promíchejte. Nanášejte ručně nebo strojově, na jednu ze spojovaných ploch. U dřeva se doporučuje oboustranný nános, zejména u čepových dílů. Doba fixace je od 15 do 30 minut - závisí na teplotě, vlhkosti a tlaku při stlačování. Možnost opracování po 24 hodinách.

Doba fixace

Teplota lepeného spoje	Lisovací čas
20 °C	15 – 30 minut
50 °C	10 -15 minut
70 °C	5 – 10 minut
80 °C	2 – 7 minut

Optimální pracovní podmínky

Teplota okolí, lepidla a lepeného podkladu	15 – 25 °C
Relativní vlhkost vzduchu	40 – 70 %
Vlhkost dřeva	8 – 12 %

Slepené části lze po 24 hodinách opracovávat.

Technické údaje

▪ Složení	PVAC disperze
▪ Konzistence	viskózní kapalina
▪ Viskozita	14 000 ± 3 000 mPa.s (ISO 2555 – Brookfield 20 °C)
▪ Sušina	48 ± 2 %

DISPERZNÍ LEPIDLO D2 PROFI

▪ Hodnota pH	4
▪ Pracovní teplota	+15 až +25 °C
▪ Otevřená doba	3 – 8 minut
▪ Ředění	neředí se, určeno k přímému použití
▪ Spotřeba	90 až 180 g/m ²
▪ Teplotní odolnost	+80 °C
▪ barva	bílá

Upozornění

Nepoužívejte na mokry nebo vlhky podklad.

Čištění

Použitý nářadí neprodleně po aplikaci umyjte vodou.

Skladování

Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby při skladování v původním balení a při teplotách +5 °C až +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

Bezpečnost

Výrobek není hořlavý ani jinak nebezpečný. Přecitlivělé osoby může po dlouhodobém kontaktu lokálně dráždit na pokožce. Vyvarujte se kontaktu s očima. Používejte ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděv, rukavice, v případě nebezpečí rozstříknutí ochranné brýle. Dodržujte standardní hygienická opatření. Při práci nejzte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění: Ošetřený předmět biocidem, na konzervaci směsi. Obsahuje: reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu (ES: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (ES: 220-239-6) (3:1). Muže vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení oči vyplachujte 15 min. vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchnete ústa, vypijte asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Zneškodnění

Likvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy jako ostatní odpad. Čisté obaly odevzdejte k recyklaci.

Balení

HDPE lahvičky, kanistry a sudy

obj. číslo: 0700184 Disperzní lepidlo D2 profi 150 g, 58 kusů v kartonu
obj. číslo: 0700185 Disperzní lepidlo D2 profi 250 g, 20 kusů v kartonu
obj. číslo: 0700178 Disperzní lepidlo D2 profi 500 g, 20 kusů v kartonu
obj. číslo: 0700179 Disperzní lepidlo D2 profi 1 kg, 12 kusů v kartonu
obj. číslo: 0700180 Disperzní lepidlo D2 profi 5 kg
obj. číslo: 0700181 Disperzní lepidlo D2 profi 10 kg
obj. číslo: 0700186 Disperzní lepidlo D2 profi 30 kg
obj. číslo: 0700182 Disperzní lepidlo D2 profi 200 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na výtípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz