



## HOUTOLIE

### OLEJOVÁ LAZURA

Informace o výrobku	
Popis	Olejová lazura
Charakteristika	Impregnační, kolorovaná olejová lazura pro ošetřování dřeva na bázi přírodního lněného oleje, která se velmi snadno nanáší. Přípravek dobře penetruje a chrání dřevo před působením nepříznivých povětrnostních podmínek. Reguluje vlhkost a umožňuje dřevu volně dýchat. Obsažený lněný olej vytváří hladký, hedvábný a na dotek příjemný povrch, zdůrazňující přirozenou strukturu dřeva. Při renovaci dřevo nevyžaduje předchozí broušení nebo odstranění staré vrstvy. Produkt lze kombinovat s alkydovými barvami řady Koopmans. Ideální na terasová prkna a zahradní architekturu z tvrdých i měkkých dřevin nebo na zahradní nábytek z exotického dřeva.
Výhody	intenzivní ochrana hluboká penetrace snadno se nanáší šetrný k životnímu prostředí odolává povětrnostním podmínkám zvýrazňuje přírodní vzhled dřeva při použití spolu s chemickým biocidním ošetřením velmi účinné proti biodegradaci
Použití	terasová prkna zahradní architektura zahradní nábytek z exotického dřeva
Barva	bezbarvý s UV filtrem, 11 transparentních odstínů, 7 šedých odstínů informace o aktuálních odstínech najdete v aktuálním ceníku, katalogích / letáčích
Balení	0,75 l / 2,5 l / 5 l / 20 l informace o aktuálních velikostech balení jsou dostupné v ceníku, katalogích, letáčích
Vlastností výrobku	
Složení	na bázi přírodního lněného oleje
Hustota (při 20 °C)	asi 0,87 kg/l
Doba schnutí	asi 24 hodin doba schnutí a možnost nanášení další vrstvy velmi závisí na druhu a opracování dřeva a podmínkách při aplikaci
Další vrstvu lze nanášet	asi po 4 – 6 hodinách
Vzhled	matný
Obsah pevných látek	asi 45 % obj.
Spotřeba	10 – 15 m <sup>2</sup> /l velmi závisí na druhu, opracování dřeva a způsobu nanášení
Použití výrobku	
Způsob použití	štetec, měkký hadřík, ponořování
Pracovní postup	Povrch dřeva by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální obsah vlhkosti dřeva nesmí překročit 18 %. Zašedlé dřevo je potřeba očistit vhodným přípravkem (doporučuje se použít HOUTCLEANER), který odstraní také řasy, mech a jiné nečistoty. Dřevo použité v exteriéru vystavené biotickým škůdcům (dřevokazné houby a dřevokazný hmyz), by se mělo nejdříve ošetřit Technickou impregnační řadou Koopmans. Před použitím výrobek dobře promíchejte a zkontrolujte barevný odstín.



## HOUTOLIE OLEJOVÁ LAZURA

	<p>Lazura je vhodná také na dřevo ošetřené tlakovou impregnací. Takový povrch by měl být přebroušen. Na připravený podklad nanášíte v jedné nebo dvou vrstvách v závislosti na savosti a druhu dřeva. Jednotlivé nátěry nechte zaschnout 12 – 24 hodin. Přebytečnou lazuru je nutné odstranit do 20 minut od nanesení vrstvy. Nanáší se štětcem nebo bavlněným hadříkem. Je vhodná také pro nanášení ponořováním. V případě pochybnosti kontaktujte technické oddělení distributora METRUM s.r.o. nebo zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete na <a href="http://www.koopmans.pl">www.koopmans.pl</a>.</p>
Doporučení	<p>Výrobek je připraven k použití, neředí se. Nemíchejte s jinými výrobky. Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C, vyšší než 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %. Nářadí po použití čistěte rozpouštědlem Nelf Professioneel Verdunner 3210 nebo lakovým benzínem. Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě vyšší než 5 °C). Datum spotřeby je uvedeno na obalu (měsíc / rok).</p>
Bezpečnostní pokyny	<p>Ochrana kůže – používejte vhodné ochranné rukavice. Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle.</p>
<b>Další informace</b>	
Atesty, certifikáty, dokumentace	Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce.
Dodatečná upozornění	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití produktu. Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobce nemá vliv na správnost použití, skladování ani přepravu výrobku, nemůže převzít odpovědnost za nesprávné použití výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.</p>
Číslo TL	6
Verze TL	4
Datum aktualizace	17. 01. 2022
Distributor:	<p>METRUM s.r.o. gen. Štefánika 1638 750 02 Přerov tel 581 728 228 <a href="http://www.metrum.cz">www.metrum.cz</a></p>