



## HYDRANT YACHTLAK

### VODĚODOLNÝ LAK NA DŘEVO

Informace o výrobku	
Popis	Ochranný lak na dřevo do ztížených povětrnostních podmínek
Charakteristika	Moderní lak určený k ochraně venkovních dřevěných povrchů vystavených neustálému kontaktu s vodou. Výrobek je určený pro nové i renovační práce. Vytváří odolnou vrstvu, která je velmi rezistentní vůči sladké i slané vodě a intenzivním povětrnostním vlivům. Dále je vhodný pro nátěry dřeva v systému za použití lazury řady Nelf & Koopmans jako prostřední a vrchní nátěr.
Výhody	rezistentní vůči extrémním povětrnostním podmínkám odolává trvalému kontaktu s vodou odolný proti otěru snadno se nanáší
Použití	dřevo vystavené intenzivnímu působení vody lodě, můstky, podlahy pohledové dřevo
Barva	bezbarvý s UV filtrem
Balení	0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 20 l informace o aktuálních baleních najdete v ceníku, katalogích / produktových letáčích
Vlastností výrobku	
Složení	alkydová a uretan-alkydová pryskyřice
Hustota (při 20 °C)	asi 0,95 kg/l
Doba schnutí	suchý proti prachu asi po 2 hodinách suchý na dotek asi po 5 hodinách (při 20 °C a relativní vlhkosti 65 %) doba schnutí / možnost nanášení druhé vrstvy závisí na druhu dřeva a podmínkách natírání
Další vrstvu lze nanášet	asi po 24 hodinách
Vzhled	lesk
Obsah pevných látek	asi 24 % obj.
Spotřeba	15 – 25 m <sup>2</sup> /l velmi závisí na druhu, opracování dřeva a způsobu nanášení
Použití výrobku	
Způsob použití	štětec / váleček / stříkáč pistole
Pracovní postup	Povrch by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí překročit 18 %. Na takto upravený povrch naneste dvě vrstvy. Lak je možné podle potřeby ředit ředidlem Professioneel Verdunner 3210 řady Nelf nebo lakovým benzínem v množství 5 – 10 %. Pro lepší přilnavost před nanášením další vrstvy předchozí nátěr přebruste smirkovým papírem o zrnitosti P180 – P240. Jednotlivé nátěry nechte zaschnout po dobu 24 hodin. Natírejte štětcem nebo válečkem. Použijete-li pod lak systémovou lazuru řady Nelf & Koopmans – můžete lak nanést postříkem (samostatné pokyny u dodavatele výrobku). V případě pochybnosti kontaktujte technické oddělení distributora METRUM s.r.o. nebo zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete na <a href="http://www.koopmans.pl">www.koopmans.pl</a> .



## HYDRANT YACHTLAK

### VODĚODOLNÝ LAK NA DŘEVO

Doporučení	<p>Výrobek je připravený k použití.          Nemíchejte s jinými výrobky.          Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C, vyšší než 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %.          Nářadí po použití čistěte rozpouštědlem Nelf Professioneel Verdunner 3210 nebo lakovým benzínem.          Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě vyšší než 5 °C).          Datum spotřeby je uvedené na obalu (měsíc/rok).</p>
Bezpečnostní pokyny	<p>Ochrana kůže – používejte vhodné ochranné rukavice.          Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle.</p>
<b>Další informace</b>	
Atesty, certifikáty, dokumentace	Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce.
Dodatečná upozornění	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití produktu.          Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobce nemá vliv na správnost použití, skladování ani přepravu výrobku, nemůže převzít odpovědnost za nesprávné použití výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.</p>
Číslo TL	9
Verze TL	4
Datum aktualizace	17. 01. 2022
Distributor:	<p>METRUM s.r.o.          gen. Štefánika 1638          750 02 Přerov          tel 581 728 228          www.metrum.cz</p>