



IMPRA FILMOTVORNÁ LAZURA

Informace o výrobku	
Popis	Barevná filmotvorná lazura na venkovní dřevo
Charakteristika	Barevná filmotvorná lazura třídy PREMIUM na bázi alkydových pryskyřic obohacených lněným olejem. Ideální pro použití na dřevěné fasádní prvky a zahradní architekturu, stejně jako zahradní nábytek i modřínová terasová prkna. Dokonale vsakuje do dřeva, čímž odolává povětrnostním vlivům a vodě. Kombinace modifikovaných alkydových pryskyřic a lněného oleje hloubkově chrání dřevo, vytváří na jeho povrchu jemný film a poskytuje ochranu až 6 let. Nedochozí k vymývání ani k odlupování nátěru. Nanesená lazura zachovává přirozený vzhled dřeva.
Výhody	ochrana dřeva až 6 let modifikované alkydové pryskyřice obohaceno olejem povlak se neodlupuje snadno se nanáší vysoká přilnavost ke dřevu velká pružnost a trvanlivost nánosu reguluje vlhkost dřeva odolná vůči povětrnostním vlivům obtížné se vymývá zdůrazňuje přirozenou krásu dřeva použití spolu s chemickým biocidním ošetřením velmi účinná proti biodegradaci
Použití	dřevěné fasádní prvky terasová prkna zahradní architektura
Barva	bezbarvý s UV filtrem, 11 transparentních odstínů, 5 šedých odstínů, černý, bílý, zelený informace o aktuálních odstínech najdete v aktuálním ceníku, katalogích / letáčích
Balení	2,5 l / 5 l / 20 l informace o aktuálních velikostech balení jsou dostupné v ceníku, katalogích, letáčích
Vlastností výrobku	
Složení	modifikované alkydové pryskyřice, lněný olej
Hustota (při 20 °C)	asi 0,92 kg/l
Doba schnutí	asi 12 - 24 hodin doba schnutí a možnost nanášení další vrstvy velmi závisí na druhu a opracování dřeva a podmínkách při aplikaci
Další vrstvu lze nanášet	asi po 24 hodinách
Vzhled	pololesk
Obsah pevných látek	asi 24 % obj.
Spotřeba	10 – 15 m ² / l velmi závisí na druhu, opracování dřeva a způsobu nanášení
Použití výrobku	
Způsob použití	štetec, váleček, ponořování



IMPRA FILMOTVORNÁ LAZURA

Pracovní postup	<p>Povrch dřeva by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální obsah vlhkosti dřeva nesmí překročit 18 %. Zašedlé dřevo je potřeba očistit vhodným přípravkem (doporučuje se použít HOUTCLEANER), který odstraní také řasy, mech a jiné nečistoty. Dřevo použité v exteriéru vystavené biotickým škůdcům (dřevokazné houby a dřevokazný hmyz), by se mělo nejdříve ošetřit Technickou impregnací řady Koopmans. Před použitím výrobek dobře promíchejte a zkontrolujte barevný odstín. Lazura je vhodná také na dřevo ošetřené tlakovou impregnací. Takový povrch by měl být přebroušen. Na připravený podklad nanášejte ve dvou vrstvách. Na dřevo ošetřené Technickou impregnací se nanáší dvě až tři vrstvy podle nasáklivosti a očekávaném konečném vzhledu. Mezi jednotlivými nánosy se kvůli lepší přilnavosti vrstvy doporučuje přebroušení smirkovým papírem o zrnitosti P120 – P180. Následná vrstva se nanáší po zaschnutí předchozí, asi po 12 až 24 hodinách. Nátěry se provádějí štětcem nebo válečkem. Výrobek je vhodný také pro aplikaci ponořováním. V případě pochybnosti kontaktujte technické oddělení distributora METRUM s.r.o. nebo zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete na www.koopmans.pl.</p>
Doporučení	<p>Výrobek je připraven k použití, neředí se. Nemíchejte s jinými výrobky. Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C, vyšší než 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %. Nářadí po použití čistěte rozpouštědlem Nelf Professioneel Verdunner 3210 nebo lakovým benzínem. Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě vyšší než 5 °C). Datum spotřeby je uvedeno na obalu (měsíc / rok).</p>
Bezpečnostní pokyny	<p>Ochrana kůže – použijte vhodné ochranné rukavice. Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle.</p>
Další informace	
Atesty, certifikáty, dokumentace	Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce.
Dodatečná upozornění	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití produktu. Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobce nemá vliv na správnost použití, skladování ani přepravu výrobku, nemůže převzít odpovědnost za nesprávné použití výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.</p>
Číslo TL	5
Verze TL	3
Datum aktualizace	17. 01. 2022
Distributor:	<p>METRUM s.r.o. gen. Štefánika 1638 750 02 Přerov tel 581 728 228 www.metrum.cz</p>