

MONTÁŽNÍ PĚNA

MONTÁŽNÍ PĚNA je jednosložková, trubičková, stavební pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu

Použití

montáže okenních ráků a dveřních zárubní	vyplňování dutin mezi příčkami, podlahou a stropem, jádrech bytových domů, apod.
utěšňování (izolace) průchodů ve stěnách, kabelových průchodů, potrubních systémů	vyplňování dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí

Výhody

vysoká přilnavost k většině stavebních podkladů, jako je zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyrén, plasty, kovy	dobrá zvuková a tepelná izolace
po vytvrzení lze řezat a přetírat	pro profesionály i amatéry

Pracovní postup

Podklad musí být pevný, čistý, bez prachu a mastnoty. Podklad před aplikací pěny zvlhčete vodou pomocí rozprašovače. Okolní plochy ohrožené znečištěním přikryjte. Dózu důkladně protřepejte (min. 30krát). Odstraňte kryt a našroubujte aplikační trubičku. Při nanášení držte dózu dnem vzhůru, spáry vyplňujte odspodu nahoru v množství $\frac{1}{2}$ objemu spáry. Spáry v dřevěném podkladu široké 3–5 cm vyplňujte cikcak. Otvory o šířce přes 40 mm vyplňujte ve vrstvách, minimálně nadvakrát, mírně navlhčete každou spodní vrstvu, další nanášejte vždy po vytvrzení předchozí vrstvy. Spáru nepřepĺňujte, pěna zvětší svůj objem, přebytečnou hmotu po vytvrzení odřežte nožem.

Technické údaje

Báze	polyuretan
Konzistence	aerosol
Barva	světle žlutá
Měrná hmotnost pěny po vytvrzení	$23 \pm 3 \text{ kg/m}^3$
Teplotní odolnost	-30 až +80 °C
Teplota pro aplikaci	+5 °C až +35 °C
Vytvoření nelepivého povrchu	asi 10 minut, v závislosti na teplotě
Možnost opracování řezáním	15 - 35 minut
Odolnost vůči UV záření	není odolná, nutno překrýt
Výtěžnost	500 ml do 40 l 750 ml 45-55 l
Objemová stabilita	prům. -0,62 %

Upozornění

Balení skladované při nízké teplotě temperujte minimálně 20 minut při 20 °C (za nízkých teplot pěnu ani spáry nenahřívajte). Pěna není vhodná na podklady z polyetylenu, polypropylenu, polykarbonátu, PMMA, teflonu, silikonu, neoprenu, bitumenu nebo měkkých plastů. Vytvrzená pěna není odolná UV záření, proto ji do 14 dnů až 3 měsíců v závislosti na sluneční expozici překryjte tmelem, stěrkou,

MONTÁŽNÍ PĚNA

nátěrem nebo obkladem. Nenanášejte na podklady pokryté námrazou. Lehčí konstrukční prvky před použitím pěny pevně zafixujte. Nepoužívejte tam, kde se očekává trvalý kontakt s vodou.

Čištění

Ruce omyjte vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem. Nevytvrzenou pěnu z náradí odstraňte Čističem PU pěny nebo Extra silnými vlhčenými ubrousky. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

Skladování

Doba použitelnosti 24 měsíců je uvedena dóze a platí při skladování v suchých skladech při skladovací teplotě +5° až +25 °C. Skladujte a přepravujte ve svislé poloze.

Bezpečnost

Informace o nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na vyvolání rakoviny. Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si obzvláště pozorně přečtěte speciální instrukce. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo do jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Zabraňte styku během těhotenství a kojení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.

Přepravní pokyny – ADR: UN 1950 aerosoly hořlavé, třída 2.1, omezené množství LQ 1 L

Zneškodnění

Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Balení

kovová nádoba s rozprašovačem

obj. číslo: 2708002, Montážní pěna BULDOK 500 ml
obj. číslo: 2708001, Montážní pěna BULDOK 750 ml