

Corotop® K-FLEX

| Popis | Pás komínový samolepicí |
|-----------------|---|
| Charakteristika | Vyrobena ze dvou vrstev termoplastického materiálu vyztuženého roztažitelnou hliníkovou sítkou. Vnější vrstva je plně odolná vůči povětrnostním vlivům a její barva je přizpůsobena barvě střechy. Vnitřní vrstva má funkci těsnicí a samolepicí. Usnadňuje dokončovací práce tvarováním spojů se stojatými švy. Hliníková síťovaná výztuž zpevňuje pás, zachovává potřebný tvar po instalaci a současně umožňuje používat běžné nářadí (např. nůžky na plech). Pro snadnější montáž je komínový pás celoplošně opatřen ze spodní strany butylovou samolepicí vrstvou. |
| Vlastnosti | Při správném použití má pás trvalou odolnost vůči povětrnostním podmínkám a stárnutí. Výrobek si zachovává své vlastnosti od -40 °C do +80 °C. Termoplastické vrstvy a lepicí pásky neobsahují rozpouštědla, těžké kovy ani halogenované sloučeniny. Vzhledem ke své roztažitelnosti se přizpůsobí tvaru a sklonu střechy, poskytuje hermetickou a parotěsnou bariéru. Struktura povrchu pásky trvale chrání před znečištěním a změnou barevného odstínu. Přídavné butylové pásky zabraňují pronikání vody. Lepidlo je navrženo tak, aby umožnilo montáž při teplotách nad +5 °C. |
| Přilnavost | Výrobek je samolepicí s velmi dobrou přilnavostí k běžným stavebním materiálům. V případě styku s plasty se mohou uvolňovat změkčovadla. Povrch musí být suchý a zbavený nečistot. |

| Technické údaje | | |
|---|-------------------------------|--|
| Vlastnost | Jednotka | Hodnota |
| Materiál | - | butylová guma/ hliníková síťka |
| Délka | [m] | 5 |
| Šířka | [mm] | 280 |
| Tloušťka | [mm] | 2,0 ± 0,2 mm |
| Barva | - | černá RAL 9005, cihlová RAL 8004, sv. hnědá RAL 8017, antracitová RAL 7021 |
| Pracovní teplota | [°C] | +5 až + 40 |
| Počet kusů na paletě | - | 40 |
| Váha výrobku – bal. | [kg] | 4,1 |
| Váha pásu a váha lepicích pásků | [g/m ²] [g/bm] | 3 400 ± 10 % 62 ± 5 % |
| Lepivost butylových pásků | [N/mm] | > 0,5 |
| Lepivost spodní části pásu | [N/mm] | > 0,2 |
| Pevnost v tahu při 50 % prodloužení | [N/mm] | > 2 |
| Pevnost v tahu při 10 % prodloužení v příčném směru | [N/mm] | ≥ 4 |

| Použití a skladování | |
|---|--|
| Skladování a bezpečné zacházení | <p>Pás skladujte v původním balení, aby nedošlo ke znečištění. Skladovatelnost 12 měsíců při teplotách do +30 °C. Chraňte před mrazem a zvlhnutím. Ochrannou fólii odstraňte těsně před použitím.</p> <p>Při práci na střeše dodržujte všechna bezpečnostní opatření. Snažte se vyhnout kontaktu lepicích pásků a vnitřní části lepicího pásu s kůží. Před přestávkou a po ukončení práce si umyjte ruce vodou s mýdlem.</p> |
| Čištění, odstraňování | <p>Větší části odstraňte mechanicky. Zbytky dočistěte přípravkem na bázi solventní nafty.</p> <p>Nespotřebované části pásu a odpadní pás po demontáži je vícedruhovým odpadem, který neobsahuje nebezpečné látky. Ochranná fólie patří do plastového odpadu, neobsahuje nebezpečné látky.</p> |
| Obrázek výrobku |  |
| <p>Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.</p> <p>Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl</p> | |