



SANITÁRNÍ SILIKON

SANITÁRNÍ SILIKON je trvale elastický silikonový barevně stálý tmel třídy S – S1 pro nekonstrukční použití. Vytvrzuje se vulkanizací pomocí vzdušné vlhkosti. Vytváří trvale pevný, elastický spoj odolný vůči účinkům vody.

Použití

<ul style="list-style-type: none">▪ utěšňování sanitárních a kuchyňských zařízení (van, sanitární techniky, dřezů), odpadů, toalet, obkladů, nádrží apod.	<ul style="list-style-type: none">▪ tmelení spár v místnostech s vysokou vlhkostí jako jsou koupelny, sprchy, bazény, sušárny nebo laboratoře, tmelení chladících pultů, člunů, veškerých glazovaných povrchů
<ul style="list-style-type: none">▪ tmelení v exteriéru – fasádní prvky, sklenářství	

Výhody

<ul style="list-style-type: none">▪ trvale elastický pevný spoj, odolný vůči vlhku, UV záření	<ul style="list-style-type: none">▪ vysoká přilnavost na nesavé materiály
<ul style="list-style-type: none">▪ odolává nepříznivým účinkům vody, čisticím prostředkům	<ul style="list-style-type: none">▪ je fungistatický, má vysokou odolnost v sanitárním prostředí
<ul style="list-style-type: none">▪ snadno použitelný	

Pracovní postup

Musí být čistý, pevný, prostý prachu a tuku. Hluboké spáry napřed vyložte vyplňovacím provazcem. Doporučená minimální šířka spáry je 4 mm. Pro dosažení přesného zarovnání spoje (rovného lemu) překryjte okolí maskovací páskou. Aplikační špičku seřízněte podle požadované tloušťky vytlačované hmoty a kartuši vložte do ruční nebo pneumatické pistole. Nanesený silikon ihned po vytmelení stáhněte stěrkou a vyhladte vodou s trochou saponátu nebo mýdla. Sejměte maskovací pásku a dohladte mýdlovou vodou.

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">▪ Složení	silikon - acetát
<ul style="list-style-type: none">▪ Konzistence	tixotropní pasta
<ul style="list-style-type: none">▪ Měrná hmotnost	930 kg/m ³ (při 20°C)
<ul style="list-style-type: none">▪ Aplikační teplota	+5 °C až +40 °C
<ul style="list-style-type: none">▪ Teplotní odolnost spoje	-50 °C až 120 °C
<ul style="list-style-type: none">▪ Teplotní odolnost transportní	-15 °C
<ul style="list-style-type: none">▪ Doba vytvoření povlaku	asi 13 minut (23 °C, 55 % rel. vlhkost)
<ul style="list-style-type: none">▪ Rychlost vytvrzení	1,5 mm/24 hodin (23°C, 50 % rel. vlhkost)
<ul style="list-style-type: none">▪ Tažnost	500 % (DIN 53 504)
<ul style="list-style-type: none">▪ Mez pevnosti v tahu	1,9 MPa (DIN 53 504)
<ul style="list-style-type: none">▪ Tvrdost	20 ± 3 ° [DIN 53 505, Shore A(3s)]
<ul style="list-style-type: none">▪ Přetíratelnost	nepřetíratelný
<ul style="list-style-type: none">▪ Min. šířka spáry	4 mm
<ul style="list-style-type: none">▪ Max. šířka spáry	25 mm

SANITÁRNÍ SILIKON

▪ Vydatnost kartuše	cca 13 m (spára 4 mm x 6 mm)
▪ Další vlastnosti	viz PoV

Upozornění

Není vhodný na podklady z betonu, teflonu, polyetylenu, mramoru, polypropylenu, barevných kovů (hliník, měď, pozinkovaný plech), dále olova, galvanizované oceli nebo živichných podkladů.

Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem. Nevytvrzený materiál na nářadí ihned omyjte technickým benzínem, nebo použijte výrobek Extra silné vlhčené ubrousky, které jsou šetrné k rukám. Vytvrzený materiál odstraňte pomocí Odstraňovače silikonu.

Skladování

V původním uzavřeném obalu při teplotách +5 °C až +25 °C 24 měsíců od vyznačeného data výroby.

Bezpečnost

Při používání dodržujte standardní hygienická opatření. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc: Při styku s pokožkou setřete hadříkem a důkladně umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí odstraňte kontaktní čočky (jsou-li používány) a při otevřených víčkách vyplachujte vlažnou tekoucí vodou nejméně 15 minut, nepoužívejte neutralizační roztok, vyhledejte lékařské ošetření. Po požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc – ukažte obal výrobku nebo bezpečnostní list.

Zneškodnění odpadů: Zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu (kat. č. 08 04 09 – Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Prázdné obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu (15 01 02 – Plastové obaly).

Balení

obj. číslo: 2708061 Sanitární silikon ČS transparentní 310 ml

obj. číslo: 2708062 Sanitární silikon ČS bílý 310 ml

Pro profesionální uživatele je bezpečnostní list výrobku na vyžádání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz