



SUPERCEMENT

SUPERCEMENT je chloroprenové kontaktní lepidlo pro široké použití

Použití

<ul style="list-style-type: none">univerzální kontaktní lepidlo pro lepení savých i nesavých materiálů navzájem (pryž, kůže, PVC, koženka, dřevo, kovy)	<ul style="list-style-type: none">lepení podlahových lišt a hran schodů, plošné lepení pryže a měkčeného PVC
---	--

Výhody

<ul style="list-style-type: none">snadná roztíratelnost	<ul style="list-style-type: none">vysoká pevnost a teplotní odolnost až 110 °C (krátkodobě 125°C)
<ul style="list-style-type: none">trvale pružný a vodě odolný spoj	<ul style="list-style-type: none">snížený obsah aromátů
<ul style="list-style-type: none">vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001	

Pracovní postup

Na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy naneste pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla. Lepidlo nechejte asi 5-10 minut zavadnout a poté lepené plochy spojte a zatížejte. Vysoké pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách, úplná vulkanizace je ukončena asi po 7 dnech.

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">Sušina	19 – 25 % (ISO 1625)
<ul style="list-style-type: none">Viskozita	Brookfield vřeteno 5/30 otáček (ČSN EN ISO 2555)
<ul style="list-style-type: none">Doba zavadnutí	5 – 10 minut
<ul style="list-style-type: none">Otevřená doba	cca 30 minut
<ul style="list-style-type: none">Nanášené množství	200 – 400 ml/m ²
<ul style="list-style-type: none">Barva	mléčná až nažloutlá
<ul style="list-style-type: none">Skladovatelnost	24 měsíců

Upozornění

Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou.

Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí neprodleně po použití umyjte acetonovým ředidlem.

Skladování

Doba použitelnosti je uvedena na obalu platná při skladování v původním uzavřeném balení a při teplotách +5 °C až +28 °C. Nesmí zmrznout.

SUPERCEMENT

Bezpečnost

- H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
- H315 Dráždí kůži.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H336 Může vyvolat ospalost nebo závratě.
- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P260 Nevdechujte páry.
- P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P303+P361+P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
- P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P501 Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Přepravní pokyny – ADR: UN 1133, obalová skupina II, omezené množství 1 l / 20 kg

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

Balení

obj. číslo: 0100005 Supercement 40 ml

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228
www.metrum.cz

info@metrum.cz